

TEKNİK BİLGİLER

İzocam Gemi Şiltesi

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım					Tolerans	Standart	
Malzeme	-	-	Taşyünü					-	-	
Malzeme Tipi	-	-	MF32	MWM80	MWM125			-	-	
Yoğunluk	ρ	kg/m ³	32	60	125			+/-10%	-	
Kaplama	-	-	Al-folyo	Rabitz Tel				-	-	
En	W	mm	1200	1000				+/-2%	TS EN 822	
Boy	L	mm	3000 - 8000					+/-2%	TS EN 822	
Kalınlık	t	mm	30	40	50	60	80	100	-1, +5	TS EN 823
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1					-	TS EN 13501-1	
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,037	0,033		0,037			-	TS EN 12667 TS EN 12939
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	450	540		650			-	TS EN 14706
Su Buharı Difüzyon Direnci	μ	-	1					-	DIN 52615	
Basma Dayanımı	σ	kPa	Aranmaz					-	-	
Su Emme Miktarı	-	% (v/v)	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	5,00	-	ASTM C 272
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film					-	-	
Diğer Bilgiler	Al-folyo kaplı olarak da üretilmektedir. MF 32 ve MWM 80 Gemi Şiltesi ürünlerimiz "EC Type Non-Combustible Materials" sertifikasına sahiptir.									

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmelidir.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Levha torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalıdır.
- Yük üstü sevklerde altta bulunan yükün ürünü delmemesi, kesmeme için gerekli önlem alınmalı.



TRTYGS2012/01



ÜCRETSİZ DANIŞMA HATTI 0 800 211 43 86
www.izocam.com.tr